

FILMOLUX® LIBRE

INFORMATIONS GENERALES

- Film PP, transparent, brillant, adhésif et respectueux de l'environnement.
- Lavable et résistant à de nombreux détergents et solvants
- Enduit d'une colle acrylate exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour la protection des couvertures de livres, les bandes dessinées, les brochures, dépliants, plans etc.
- Idéal pour la protection des étiquettes codes barres
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques

CONSEILS D'UTILISATION

- Merci de vous reporter aux conseils d'utilisation présents dans notre catalogue général pour les bibliothèques, archives et encadreurs, ainsi que sur notre site www.nillor.eu

AVANTAGES / PARTICULARITES

- Film de protection sans PVC et sans plastifiants
- Pouvoir adhésif élevé
- Adapté pour la plupart des couvertures de livres
- Idéal pour la protection des étiquettes codes barres, car le film exempt de plastifiant n'altère pas les couleurs.
- Adapté pour des applications en extérieur de courte durée

DIMENSIONS

Référence	L (m)	I (cm)
28765	25	2
28766	25	3
28767	25	4
28768	25	6
28769	25	10
28744	25	22
28745	25	24
28746	25	26
28747	25	28
28748	25	30
28749	25	32
28750	25	34
28751	25	36
32896	25	41
28753	25	62

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

Fiche technique

FILMOLUX® LIBRE

DONNÉES TECHNIQUES

• FILM

Support	Film polypropylène
Epaisseur (µm)	80 +/-5
Poids (g/m²)	65 +/-5
Résistance à la rupture (N/15mm)	longitudinal > 30 / Transversal >20 / DIN EN ISO 527-3 50mmmin
Elasticité (%)	longitudinal > 500 / Transversal >600 / DIN EN ISO 527-3 50mmmin
Résistance à la déchirure (N/mm²)	longitudinal > 25 / Transversal >20 / DIN EN ISO 527-3 50mmmin
Particules de gel visibles	La présence de particules de gel visibles ne peut être exclue

• COLLE

Base	dispersion Polyacrylate
Valeur pH	environ 7,0
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10 min >5,0 24h >10,0 AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION

Matière	Papier glassine blanc quadrillé et siliconé une face
Epaisseur [µm]	54 ± 6
Poids [g/m²]	65 ± 6
Force de pelage [mN/cm]	20-15 vitesse d'arrachement 300 mm/min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage et manipulation	18°C à 25°C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	3 ans
Conditions d'application	5°C à 40°C
Résistance à la température	- 30°C à +80° C collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.