

filmoplast SH

Informations générales

- Fine toile rayonne de coton blanc apprêté, adhésive une face.
- Biodégradable, écologique.
- Enduit avec une colle exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique.

Domaines d'applications

- Pour renforcer les dos de livres.
- Renforcement des livres et brochures.
- Pour la fixation au passepartout dans les travaux d'encadrement.

Conseils d'utilisation

- **TOUJOURS** stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être analysée !
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : **www.nillor.eu**

Avantages / Caractéristiques

- Exempt d'acide.
- Très résistant à la déchirure.
- Respectueux de l'environnement.
- Biodégradable.
- Certificat PAT ISO 18916.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet **www.nillor.eu**

Fiche technique

filmoplast SH

Données techniques

Film

Support	Tissu rayonne, blanc, enduit sur une face d'une résine synthétique		
Epaisseur (µm)	170 ± 30		
Poids (g/m²)	140 ± 10		
Résistance à la rupture (N/15mm)	longitudinale > 110	transversale > 80	DIN EN ISO 527-3 50mm/min
Elasticité (%)	longitudinale > 7,5	transversale > 15	
Résistance à la déchirure (N/mm²)	longitudinale > 40	transversale > 30	

Colle

Base	Dispersion polyacrylate
Valeur pH	environ 7,0
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10min : > 4,5 24h : > 7,5 AFERA 4001

Papier de protection

Matière	Papier glassine siliconé 1 face
Epaisseur	54 ± 6
Poids (g/m²)	65 ± 6
Force de pelage (mN/cm)	25 ± 10 Vitesse d'arrachement 300mm/min

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18°C à 25°C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	2 ans
Conditions d'application	5° à 40°C
Résistance à la température	-30°C à +40°C collé sur aluminium

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.